



## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat 200 АК**

**ТУ 22.23.19-002-54011715-2023**

**Краска для бетонных полов.**

<p><b>Описание:</b></p>	<p><b>Ascoat 200 АК</b> - износостойкая быстросохнущая краска для бетонных полов на органической основе. Краска имеет матовую или полуматовую поверхность.</p> <p><b><u>Преимущества Ascoat 200 АК:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- покрытие обладает повышенной износостойкостью, благодаря использованию минеральных наполнителей;</li> <li>- покрытие обладает стойкостью покрытия к действию воды и растворов солей, устойчиво к действию масел и бензина;</li> <li>- способно к самовыравниванию при нанесении;</li> <li>- снижает пылеотделение полов;</li> <li>- облегчает уборку помещения.</li> </ul> <p>Краска по бетону обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению (1,5-2 часа) и возможность нанесения при отрицательных температурах, что, вне зависимости от времени года, обеспечивает данному покрытию ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены.</p>
<p><b>Область применения:</b></p>	<p>Краска рекомендуется для покраски бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, жилых и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков.</p> <p>Краску для окрашивания бетона можно использовать на улице, в том числе для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах, лестницах и других открытых участках.</p>
<p><b>Фасовка:</b></p>	<p>Металлическая тара 20 кг</p>



<b>Ограничения:</b>	<p>Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон. Не пригодна для окраски помещений, испытывающих значительные температурные перепады.</p>
<b>Применение:</b>	<p>Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Краска наносится на поверхность кистью, валиком <b>в 1-2 слоя</b>, либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа.</li> <li>- При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости (не более 10%).</li> <li>- Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха <b>от -10°С до +30°С</b>.</li> <li>- Время высыхания при температуре от +5°С — <b>5-6 часов</b>.</li> <li>- Время высыхания при температуре +20°С — <b>1-1,5 часа</b>.</li> <li>- По полу можно ходить через 7 часов при температуре +20°С.</li> <li>- Полностью высыхает через 84 часов.</li> </ul>
<b>Расход:</b>	<p>Расход краски составляет <b>0,2-0,3 кг</b> на 1 м<sup>2</sup> поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.</p>
<b>Меры предосторожности:</b>	<p>При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.</p> <p>Использовать индивидуальные средства защиты.</p>
<b>Хранение:</b>	<p>Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.</p> <p>Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.</p>