ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **ASCOAT Primer EuroStandart** **ТУ 20.30.11-001-28180446-2022**

Дисперсионный акриловый грунт глубокого проникновения.

ОПИСАНИЕ:	Профессиональный универсальный дисперсионный акриловый грунт глубокого проникновения «**Ascoat Primer EuroStandart**». Грунт служит для подготовки впитывающих оснований к финишной окраске. Используется перед нанесением дисперсионных акриловых и силиконовых красок. Применение грунта глубокого проникновения позволяет значительно уменьшить расход и увеличить адгезию финишных лакокрасочных материалов.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:	Дисперсионный акриловый грунт глубокого проникновения используется для фасадных и интерьерных работ, в том числе для зданий, имеющих статус памятников архитектуры, для всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений и прочих общественных зданий.
ФАСОВКА:	Металлическая тара: 10/15 кг
ПРИМЕНЕНИЕ: Условия нанесения:	Наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 5 °С. Влажность окрашиваемой поверхности не должна превышать 12%.

Подготовка поверхности:	Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать биозащитным составом. Трещины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания составом.
Подготовка материала:	Перед применением грунт тщательно перемешать. Грунт наносят на поверхности кистью, валиком или краскопультом в один или два слоя (в зависимости от состояния окрашиваемой поверхности).
Способ нанесения:	Краскопульт, валик.
Теоретический расход:	88-110 г/м2 (80-100 мл/м2).
Разбавитель и очистка инструментов:	Вода
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	При работе с дисперсионными акриловыми материалами «Ascoat» должны соблюдаться общие требования безопасности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами. При работе необходимо соблюдать меры личной гигиены и избегать попадания красок и их компонентов в пищеварительный тракт. При попадании краски на кожу рук ее необходимо смыть теплой водой с мылом. При распылении материала

	краскопультом пользоваться защитными масками. Хранить в недоступном для детей месте.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность:	1,0 до 1,1 г/см3
Содержание твердых веществ:	15+-5%
Минимальная температура применения:	5°C
pH:	ок. 8
Состав:	Вода, акриловая дисперсия, вспомогательные вещества
Цвет:	прозрачный
Класс пожарной опасности:	КМ1