



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat 128 AL**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Грунт-эмаль «3 в 1» для чёрных металлов

<p>Описание:</p>	<p>Ascoat 128 AL - полуглянцевая быстросохнущая грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для антикоррозионной защиты чёрных металлов, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы.</p> <p>Ascoat 128 AL - однокомпонентный состав на алкидно-уретановой основе с добавлением активных антикоррозионных компонентов. В качестве ингибитора коррозии в состав входит фосфат цинка.</p>
<p>Области применения:</p>	<p>Применяется в качестве самостоятельного покрытия с гарантированным сроком эксплуатации покрытия не менее 5 лет, при соблюдении условий нанесения в два слоя!</p> <p>Чтобы продлить срок эксплуатации покрытия, рекомендуется применение совместно с фосфатирующим грунтом Ascoat P Primer.</p>
<p>Преимущества:</p>	<p>Современная формула «3 в 1» грунт-эмали и превосходная адгезия к поверхности чёрного металла, в том числе, покрытого плотно сцеплёнными остатками ржавчины (до 50 мкм), позволит без дополнительной обработки, создать прочное антикоррозионное покрытие уже с первого нанесения.</p> <p>Наличие в составе грунт-эмали активных компонентов, включающих в себя преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль обеспечит длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения.</p> <p>Грунт-эмаль обладает высокой укрывистостью, вследствие чего при нанесении образует ровную полуглянцевую защитную плёнку.</p>
<p>Фасовка:</p>	<p>Металлическая тара: 25 кг</p>
<p>Применение:</p>	<p>Антикоррозионная грунт-эмаль применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла,</p>





	<p>в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцеплёнными с металлом.</p> <p>Грунт-эмаль позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строительных металлоконструкций; • труб и трубопроводов; • металлических гаражей; • ворот, заборов, оград; • металлоизделий, • деталей машин и механизмов; • оборудования; • железобетонных конструкций и крыш.
Теоретический расход:	260 г/м ²
Растворитель:	Asco-Solv 01
Меры предосторожности:	<p>Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.</p> <p>Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!</p>
Транспортировка и хранение:	<p>Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30°С.</p> <p>Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.</p>
Гарантии изготовителя:	Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

